



# 1014

## Hliníkový sprej vysoké kvality.



### Použití

Zábradlí, potrubí, ploty, stožáry, komíny, zemní stroje, výfuky, rafinerie, mosty, nádrže, ocelové rámy a konstrukce.

### Oblast použití

Opravy pohliníkových výfuků. Pohliníkování za studena. Ochrana svarových spojů proti korozi. Doplněk žárového hliníkování.

### Vlastnosti

1. Ochrana před korozi. Hliník vytváří na povrchu vrstvu oxidu, která efektivně chrání před korozi.
2. Ochrana před vlhkostí. Vysoký podíl hliníku tvoří ochrannou krycí vrstvu odolávající otěru a vlhku.
3. Jednoduché použití. Jednokomponentní systém s neomezenou trvanlivostí, dodávaný jako sprej.
4. Jediněčný podklad. Po zaschnutí vytváří houževnatý, elastický, kovový povlak, snadno přelakovatelný, neodloupávající se při deformacích.
5. Úsporné použití. Jedna nádoba spreje o objemu 400 ml netto vystačí na plochu cca 4 m<sup>2</sup> při tloušťce ochranné vrstvy 10 mikronů.
6. Dobrá teplotní odolnost do +500°C.

### Bezpečnostní informace

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ** Obsahuje: Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obal podle státních předpisů.



### Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1014** vytváří kovový povlak s vysokým obsahem hliníku.
- **WELCO 1014** odolává mnoha alkáliím a solím.
- **WELCO 1014** má vysoký stupeň čistoty.
- **WELCO 1014** má vynikající přilnavost.
- **WELCO 1014** zasychá velmi rychle.
- **WELCO 1014** netvoří kapky.
- **WELCO 1014** umožňuje přelakování.
- **WELCO 1014** Teplotní odolnost: +500°C.

### Návod k použití

Povrch součástí očistěte a odmastěte. Obsah nádoby protřepejte cca 2 min. Nástřík provádějte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Po ukončení obraťte nádobu dnem vzhůru a krátkým prostríknutím vyčistěte ventil.

### Technické údaje

Teplotní odolnost	do +500°C
Prachovitě suché	po 8 minutách
Suchý na dotek	po 20-25 minutách
Nános 2. vrstvy	po 15 - 30 minutách
Přelakování	po 24 - 48 hodinách

### Rozměry a balení

Sklad.číslo	Objem	ks / bal
21101400	400 ml	1
21101412	12 x 400ml	12