



2406

LASER a TIG dráty pro opravy nástrojů a forem.



Použití

Spojování a návary.

Základní materiály

WELCO 2406 je vhodný pro spojování a návary hliníkových slitin s obsahem Mg do 3%.
AlMg1 (3.3315), AlMg2,5 (3.3523), AlMg3 (3.3535), AlMg2,7Mn (3.3537), AlMgSi0,5 (3.3206)

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 2406** je vhodný pro svařování hliníkových slitin s obsahem Mg do 3%.
- Odolává korozi a mořské vodě.
- Je vhodný pro spoje a návary, které budou po opracování eloxovány.

Normy

Wr.Nr.: 3.3536, AlMg3

Mechanické vlastnosti, svařitelnost

Pevnost v tahu N/mm ²	Mez kluzu N/mm ²	Tažnost %	Tvrdost po navaření HB
200	100	20	do 50

Chemické složení svarového kovu (%)

Mg	Si	Mn	Fe	Al
3,0	0,25	0,3	0,4	Zbytek

Rozměry a balení WELCO L-2406

Sklad.číslo	Ø mm	délka mm	kg / bal	m / bal
42240604	0,4	cívka	0,1	294
42240605	0,5	cívka	0,1	189
42240606	0,6	cívka	0,1	138