



2743B

LASER a TIG dráty pro opravy nástrojů a forem.



Použití

Návary a nástavby.

Základní materiály

WELCO 2743B je vhodný pro návary ocelí pracujících za tepla pro vstřikovací a vytlačovací formy na plasty. 1.2343/44, 1.2367, W303, 1.2764, EN/DIN X37CrMoV5-3 AISI H11/ UNS T20811 / B.S. BH 11 / AFNOR 238 CDV5 UNE F5317/ UNI X38CrNoV5-1 KU / GOST 4Ch5MFS JIS SKD6

Alternativní produkty

Cronitex Uni-W
WELCO 2743

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 2743B** je elastický, houževnatý, vysoce jakostní přídatný materiál.
- Lze nitridovat, chromovat.
- Povrchově kalitelný.
- Leštitelný.
- CVD - povlakovatelný.
- Drát má lesklý, nepoměděný povrch

Normy

DIN 8555: W/MSG 3-GZ-45-T

Mechanické vlastnosti, svařitelnost

Tvrdost po navaření: 42 - 46 HRC

Tvrdost po navaření na neleg. ocel: 35 HRC

Chemické složení svarového kovu (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ti	Fe
0,25	0,5	0,7	5,0	4,0	0,6	Zbytek

Rozměry a balení WELCO L-2743B

Sklad.číslo	Ø mm	délka mm	kg / bal	m / bal
41274302	0,2	333	0,1	333
41274325	0,25	333	0,1	294
41274303	0,3	333	0,1	178
41274304	0,4	333	0,1	100
41274305	0,5	333	0,1	72
41274306	0,6	333	0,1	45
43274302	0,2	cívka	0,1	333
43274325	0,25	cívka	0,1	294
43274303	0,3	cívka	0,1	178
43274304	0,4	cívka	0,1	100
43274305	0,5	cívka	0,1	72
43274306	0,6	cívka	0,1	45