

CRONITEX

CRONITEX Altan

Vlastnosti a použití

Univerzální hliníková slitina (AlCuMg2Si), dobře leštitelná a eloxovatelná. Pro spojování a návary vysokopevnostních hliníkových slitin používaných pro vstříkací formy na plasty. Pro hliníkové slitiny s obsahem Zn je pro bezpórový svarový kov nutné odplynění a opakované přetavení.

Mechanické parametry svarového kovu

Pevnost v tahu : závislá na smíchání max. F 40
Tvrdość po ochlazení : ca. 80-110 HB

Označení	Skladové číslo	Průměr mm	Balení kg
Laser Altan	07L14604	0,4	cívka 150g
	07L14605	0,5	cívka 150g
	07L14606	0,6	cívka 150g
	07X14604	0,4	cívka 20m
	07X14605	0,5	cívka 20m
	07X14606	0,6	cívka 20m



LASER